


Scheda Tecnica
Codice articolo 7220

Aqua DSL-55- Dickschicht-Lasur PU

Vernice trasparente ad alto spessore a base d'acqua con ottima distensione per finestre, porte e altri elementi di legno di alto valore



A base d'acqua



Per interno ed esterno



Per elementi a stabilità dimensionale




Per elementi a stabilità dimensionale parziale



Applicazione a pennello/ruolo




Miscelare prima dell'uso



Temperatura di applicazione



Tempo di essiccazione / verniciabile dopo 4 ore



Consumo per mano



Conservabilità



Conservare al riparo dal gelo e dall'umidità, chiuder le confezioni



Campi di applicazione

Verniciatura per elementi in legno interamente o parzialmente a stabilità dimensionale e destinati all'esterno o all'interno, quali finestre, persiane, portoncini, perline, ecc. Adatto sia come vernice intermedia che finale di legni di latifoglia o conifera.



Dati tecnici

Densità:	ca. 1,04 g/cm ³ a 20°C
Viscosità:	ca. 2300 mPa s a 20°C
Leganti:	resine speciali
Pigmenti:	pigmenti fotostabili
Residuo secco:	ca. 36%
Brillantezza:	satinata lucida
Odore:	inodore dopo l'essiccazione
Confezioni:	fusti di latta da 0,75 l e 2,5 l
Colori:	7210 Incolore 7211 rovere chiaro 7212 pino / larice 7213 teak 7214 noce 7215 palissandro 7216 tinte speciali

Caratteristiche

Aqua DSL-55 è una vernice trasparente a dispersione, permeabile al vapore acqueo e caratterizzata da alta elasticità e buona distensione. Le superfici verniciate sono resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, non ingialliscono esternamente e sono resistenti al blocking.

Conforme alla norma DIN EN 71-3 "Sicurezza dei giocattoli – Migrazione di alcuni elementi".

Applicazione

La superficie deve essere pulita e libera da polvere, grassi, cere e silicone. L'umidità del legno non deve essere superiore al 15% per legni di conifera e del 12% per legni di latifoglia. Gli elementi in legno destinati all'esterno devono essere preventivamente trattati con un impregnante protettivo (ad es. Holzschutz-Grund* incolore o HK-Lasur* del colore desiderato). Dopo l'applicazione del fondo impregnante effettuare sempre una leggerezza a carteggiatura intermedia. Mescolare bene prima dell'uso. Applicare 2_3 mani di Aqua DSL-55 effettuando una lieve carteggiatura intermedia prima di ciascuna.

Verniciatura di restauro:

Rimuovere dalla superficie eventuali vernici vecchie, staccate, screpolate o non più solide, stucature non coese, funghi, alghe, resti di svernicianti e legno consunto. Se necessario, trattare il legno all'esterno con un impregnante protettivo (ad es. Holzschutz-Grund* incolore o HK-Lasur* del colore desiderato). Dopo l'applicazione del fondo impregnante effettuare sempre una leggerezza a carteggiatura intermedia. Carteggiare lievemente e poi pulire le vernici vecchie ma ancora in buono stato. L'umidità del legno non deve essere superiore al 15% per legno di conifera e del 12% per legno di latifoglia. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Applicare almeno due mani di Aqua DSL-55 con una leggera carteggiatura intermedia.

Carteggiare le vernici ancora intatte e pulirle. Applicare 1-2 mani di Aqua DSL-55 con una lieve carteggiatura intermedia.

*Utilizzare i protettivi per legno con la dovuta cautela.

Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni di prodotto.

Note

Non applicare Aqua DSL-55 sotto forte irraggiamento solare né a temperature (ambiente e del supporto) inferiori a 15°C oppure ad elevati livelli di umidità (umidità atmosferica relativa superiore all'85%). Verniciare superfici esterne in strisce circoscritte, ovvero non tutta la superficie contemporaneamente.

Durante la verniciatura in officina o in ambienti chiusi assicurare una buona ventilazione e un sufficiente ricambio d'aria fresca.

Le guarnizioni eventualmente utilizzate sui pezzi verniciati devono essere compatibili con il prodotto e montate solo dopo la completa essiccazione. Le guarnizioni contenenti sostanze emollienti tendono ad incollare a contatto con vernici a dispersione. Utilizzare guarnizioni idonee, senza emollienti.

Nell'applicazione di vernici a dispersione all'acqua su rovere, le sostanze contenute nel legno (tanini) possono causare la formazione di macchie scure. Si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto anche con altri tipi di essenze realizzando un campione di prova. Aqua DSL-55 incolore non è adatto per elementi destinati all'esterno.

Attrezzatura e pulizia

Pennello per vernici acriliche, rullo per pitture o di moltoprene. Subito dopo l'uso lavare l'attrezzatura utilizzata con acqua e detersivo e smaltire le rimanenze come previsto dalla legislazione vigente.

Consumo / Quantità applicata

Ca. 100 ml/m² per mano di applicazione.

Essiccazione

Fuori polvere: dopo ca. 1 ora
Maneggiabile: dopo ca. 1 ora
Verniciabile: dopo ca. 4 ore

I valori si riferiscono a prove effettuate a 20°C e 65% di umidità atmosferica relativa. Basse temperature e alta umidità atmosferica allungano i tempi di essiccazione.

Diluizione

Se necessario, con acqua (max. 5%).

Conservabilità

Almeno 24 anni se conservato nelle confezioni originali chiuse ed immagazzinate in luogo asciutto, fresco e protetto dal gelo.

Dichiarazione secondo la linea guida VDL 01 (giugno2004)

Dispersione acrilato/PU, gel di silice, ossidi di ferro, acqua, additivi, MIT.

Consulenza per soggetti allergici all'isotiazolinone al numero di telefono +49 (0) 5432/83-138

Contenuto di COV

Valori limite EU per il prodotto (cat. A/e): 130 g/l (2010). Il prodotto contiene al massimo 129 g/l COV (composti organici volatili).

Sicurezza / Smaltimento

Il prodotto contiene 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare reazioni allergiche. Conservare fuori portata dei minori.

Non inalare il prodotto nebulizzato. Durante e dopo la lavorazione ventilare bene l'ambiente.

In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Non far pervenire nelle canalizzazioni, nelle acque o nel terreno. Conferire per il riciclaggio solo le confezioni completamente svuotate.

Conferire le rimanenze di prodotto liquido ad un centro autorizzato per la raccolta di vernici.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta da parte degli utilizzatori professionali.

Smaltire eventuali rimanenze di prodotto consistenti nelle confezioni originali come previsto dalla legislazione vigente.

Le confezioni completamente svuotate devono essere conferite al sistema di riciclaggio.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non far pervenire negli scarichi fognari.

Codice prodotto: M -KH 01

Etichettatura

Classe di pericolosità

per le acque (WGK): 1

ADR/RID: -/-

Le indicazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono state raccolte nel nostro ambito produttivo in base ai più recenti progressi e alle tecniche di utilizzo attuali.

Poiché l'utilizzo del prodotto e la sua preparazione sono al di fuori della nostra possibilità di intervento, dal contenuto della Scheda Tecnica non può derivare alcuna responsabilità del produttore. Dati che esulano dal contenuto della presente scheda tecnica o che ne differiscono devono essere confermati in forma scritta da parte della nostra centrale.

Valgono in ogni caso le nostre condizioni commerciali generali. Con l'emissione della presente Scheda Tecnica tutte le Schede Tecniche precedenti perdono validità.

