



Barriera a vapore Folienband Net

Pellicola di tenuta aria vapore interno/esterno con rete portain-tonaco

Pellicola di tenuta aria-vapore in tessuto sintetico bianco ad Sd variabile con rete porta intonaco integrata. Dispone di un nastro autoadesivo da incollare sul controtelaio e di una retina porta intonaco da 100 mm da risvoltare sul muro per l'intonacatura. La pellicola è soprintonacabile ed è caratterizzata da un valore di diffusione del vapore SD variabile, che ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno. Disponibile in 2 misure (pellicola da 60 o 90 mm) sempre in abbinamento alla rete per intonaco da 100 mm.

Campi d'applicazione

La pellicola di tenuta Folienband Net a sd variabile è indicata per la costruzioni di nodi di tenuta sia interni che esterni utilizzando un unico prodotto, rendendo quindi il lavoro molto semplice e limitando la possibilità di errori. Rispetto alle tradizionali pellicole di tenuta è dotata di una rete porta intonaco che facilita le operazioni di montaggio. La pellicola deve essere incollata con l'apposito autoadesivo al controtelaio e risvoltata verso il muro. La rete è anch'essa leggermente adesiva per favorire l'accostamento al muro prima dell'intonacatura.

Attenzione: sul sito www.posaclima.it alla sezione "Prodotti" è possibile scaricare la scheda tecnica del prodotto, i filmati dimostrativi ed eventuali certificazioni di prodotto.

Certificazioni e Prestazioni

Composizione della fibra/pellicola		Tessuto sintetico
Colore		Bianco
Impermeabilità all'aria	DIN EN 12207	Classe 4 (an ← 0,1 m ³ /h m)
Impermeabilità alla pioggia battente	EN 1027	>1050 Pa
Valore sd (spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo)		0,20 ← sd ← 15,0 m (igrovariabile)
Stabilità ai raggi UV		2 mesi. Trascorso questo periodo, deve essere inglobata nell'intonaco
Resistenza alla temperatura		da -40°C a +80°C
Comportamento al fuoco	DIN 4102	B2 (P-NDS04-369, MPA Bau Hannover)
Stoccabilità		12 mesi

Avvertenze di sicurezza

Sulla base dei dati attuali e delle esperienze raccolte il prodotto non è un materiale pericoloso ai sensi dell'ordinanza sulle sostanze nocive e della rispettiva Direttiva CE. Raccomandiamo tuttavia di prestare sempre la dovuta attenzione quando si usano le sostanze chimiche.

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili. Data: novembre 2014.

PosaClima

un marchio CSB F.lli Straudi S.p.a.

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

info@posaclima.it

- LA SEGUENTE SCHEMA TECNICA NON É VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -