

PELLICOLA DI TENUTA ARIA E VAPORE RENOVA

Scheda Tecnica

Descrizione prodotto

Nastro in polietilene elastico autoadesivo completamente impermeabile all'aria ed al vapore. Ha un lato interamente autoadesivo armato in senso longitudinale per rinforzare la pellicola ed ha un comportamento elastico in grado di seguire i movimenti tra i diversi supporti sui quali viene applicato. Ha una superficie completamente autoadesiva rivestita di un collante acrilico di incredibile tenacia adesiva, in grado di incollarsi su qualsiasi materiale. La tenacità dell'incollaggio è garantita per ben **30 anni**. Con la Barriera a vapore Renova è possibile intervenire nelle riqualificazioni del foro finestra al fine di garantire la tenuta dei serramenti posati su vecchi controtelai o su vecchi telai di serramenti. Questo prodotto è distribuito a rotoli da 25 metri lineari di lunghezza per 50 mm di larghezza.



Campi di applicazione

Nel progetto Posaclima Renova questo nastro viene utilizzato per due scopi: per sigillare la crepa tra il vecchio controtelaio e la parete quando non è prevista la sua eliminazione; più in generale questo nastro si applica per sigillare tutte le fessure tra gli elementi (cassonetti, vecchi controtelai, vecchi telai ecc) ed il muro prima della posa del nuovo serramento. Poiché non è intonacabile può essere applicato solo sui giunti nascosti in ristrutturazione che poi vengono rivestiti. In questo modo si evitano spifferi ed infiltrazioni di umidità e vapore.

L'altro scopo per cui viene utilizzato è per giuntare eventuali sfridi del pannello Flexoterm. In questo caso dopo aver accostato i due pannelli si applica una striscia di nastro su entrambe le facce ed il pannello torna ad essere perfettamente impermeabile.

Certificazioni e Prestazioni

Spessore		0,31 mm +/- 5%
Peso collante		190 gr/m² +/- 5%
Supporto del collante		Film in PE rinforzato con rete poliestere
Forza adesiva	AFERA 5001	> 25 N/25 mm
Tempo di reazione adesiva		Immediato ; massima tenuta dopo 24h
Stabilità ai raggi UV		3 mesi
Massima temperatura di esercizio		-40°C + 80°C
Stoccaggio		24 mesi

Le caratteristiche sopra riportate derivano da analisi di laboratorio o da bibliografia; sono da considerarsi indicative e non strettamente vincolanti

Confezionamento e colori

Disponibile in rotoli da 25 metri lineari, 50 mm di larghezza. Tessuto in polietilene di colore verde.

Immagazzinaggio

Conservare il rotolo in verticale a temperature comprese fra +5° e +30°. Il prodotto – se ben conservato – ha una durata di almeno 24 mesi.

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali non si risponde.