Scheda tecnica ***Adesivo PVAc***

LACKLEIM M/38

GENERALITA'
Adesivo speciale in base acquosa che permette l'incollaggio di svariati materiali su superfici verniciate, su carte impregnate e laminati con legno massiccio e/o loro derivati.

CAMPO DI IMPIEGO
Nell'applicazione di masselli e listelli su superfici verniciate, legno e derivati del legno su vernici poliuretaniche, poliestere vernici acidoindurenti, vernici all'acqua, superfici melaminica, strutture placcate alla melamina e superfici verniciate in genere.

CARATTERISTICHE

ASPETTO	liquido bianco	
VISCOSITA' A 23°C	14000 - 20000	mPa*s
TEMPERATURA MINIMA DI FILMAZIONE	+ 5	°C
pH	7,5	ca.

CONDIZIONI FAVOREVOLI PER L'APPLICAZIONE

TEMPERATURA DEL LEGNO, AMBIENTE E COLLA	18 - 22	°C
UMIDITA' DEL LEGNO	9 - 12	%
UMIDITA' RELATIVA DELL'ARIA	65 - 75	%
SPALMATURA	100 - 150	g/m^2
TEMPO APERTO A 20°C	6 - 8	min
TEMPO DI PRESA A 20°C	30 - 40	min
TEMPERATURA DI RIATTIVAZIONE	70 - 80	°C

Se un supporto non assorbe l'umidità, il procedimento di presa si prolunga notevolmente. Il preriscaldamento unilaterale accelera la presa.
I materiali da incollare devono essere privi di polvere, oli e grassi e climatizzati a temperatura ambiente (18?20°C). **Non lavorare a temperatura inferiore a 10°C**.

VANTAGGI
- Colla monocomponente.
- Nessuna miscelazione e quindi non necessita osservare nessuna durata della miscela collante.
- Ottima adesione senza levigare.
- Adesività superiore a 10 N/mm^2 secondo norma EN 204/205.
- Buona resistenza all'umidità.
- E' lavorabile in contenitori sotto pressione.
- Film viscoso ed elastico che non danneggia gli strumenti di lavoro.

APPLICAZIONE
Con incollatrice a rulli, spatola, pennello, dosatori ad ugello anche con impianti a pressione. ATTENZIONE: non impiegare materiali in ferro. *Gli attrezzi di lavoro si puliscono con acqua calda.*

CONFEZIONI
Barattoli kg 0,5.

STOCCAGGIO
A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.
IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità' delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.
Data: marzo '01; revisione n° 2.

- LA SEGUENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -